

PINTURA PLÁSTICA | CALIDAD SÚMMUM

SUMUM®

Seda



Acabado satinado-laca

Buena cubrición

Resistente al "blocking"

Acabado liso

Bajo salpicado

Súper-lavable

Descripción del producto

Campo de aplicación

Pintura blanco nieve y de color, tintada en sistema tintométrico, de acabado satinado-laca para el pintado de paredes y techos de interior.

Seguridad:

Consultar la **ficha de seguridad** del producto para obtener información detallada.

Almacenaje:

Conservar en sitio fresco preservando de las heladas y la exposición directa del sol.

Envasado:

La pintura se comercializa en envases de 13, 4 y 0,75 litros.

Propiedades

Gracias a las tres bases que componen este producto es posible realizar una infinita gama de colores.

Sus propiedades de aplicación, hacen que sea una pintura con una buena cubrición y un acabado liso. Con un acabado resistente al "blocking" (sin pegajosidad residual) y súper lavable. Su composición garantiza una buena protección de los materiales de construcción. Su elevado poder cubriente hace que, con el sistema de aplicación recomendado, la pintura cubra perfectamente con dos.

Dilúible con agua.

Transpirable.

Aplicable también con airless.

Densidad:

Aprox. 1.3 y 1.6 kg/L dependiendo de la base.

Composición de la pintura:

Dispersión de resina acrílica, pigmento de dióxido de titanio, extenders, y aditivos varios como conservante, aditivos reológicos, humectantes, etc.

Características técnicas

Cumple con los requisitos, según **UNE 48243:2007**, exigibles a las pinturas plásticas en dispersión acuosa dirigidas al pintado de superficies interiores de edificios, sobre paredes y techos de yeso, cemento y sus derivados, convenientemente preparadas.

Resistencia al frote en húmedo según UNE 48243:2007: Tipo II

Según **UNE-EN 13300** la pintura se clasifica como:

- **Grado de brillo:** satinado,

- **Tamaño de partícula:** fino,

- **Resistencia al frote en húmedo:** Clase 1, según norma ISO 11998,

- **Relación de contraste:** Clase 2 para un rendimiento de 9 m²/litro.

Propiedades de reacción y resistencia al fuego:

- Según **UNE 23727:1990:** **M2**

- Según **UNE EN 13501-1:2002:** **C-S2-D0**

Voc: 20.3 g/L

Color:

Blanco Nieve y Gama infinita de colores mediante el sistema tintométrico PCL® y Color a mano PCL®.

Para colores de exterior utilizar exclusivamente pigmentos de naturaleza inorgánica.

Limpieza del material:

Utilizar agua para la limpieza de todo el material empleado.

Aplicación

Sistema de aplicación:

Aplicación de dos manos con la pintura diluida hasta un 8% en volumen con agua en bases P y D, TR al uso, y aplicada con el "PCL MAMUT" para aplicaciones donde prime la producción y un buen acabado y el rodillo "PCL TURBO" donde prime el acabado y un bajo nivel de salpicado.

Para colores rojos, naranjas o amarillos intensos en base TR se recomienda la aplicación de un color con un tono similar en base P.

Consumo:

Aprox. **9 m²/litro** aplicadas en 2 capas (55 ml/m² por capa) sobre superficies lisas, sobre superficies rugosas aumenta según grado. Los valores de consumo exacto se determinarán según cada base y mediante aplicaciones de prueba.

Temperatura mínima de aplicación y secado:

Temperatura mínima de +5° para el material, la superficie y el ambiente.

Tiempo de secado:

A +25° y una humedad relativa del 60%, la pintura seca y es repintable tras **3-4 horas**. En caso de temperatura más baja o humedad relativa más elevada, se prolonga el tiempo de secado.

Aplicación Airless:

Aplicar una mano cruzada, fresco sobre fresco, aplicada con el sistema **AIRLESS** y el "kit PCL Acabados de calidad"

Método de aplicación

Seguir las indicaciones de la **forma práctica** para la **puesta en funcionamiento** del Equipo de Air-less y para la **limpieza y engrase**

del equipo para un buen funcionamiento y mantenimiento.

Para una aplicación profesional **es bueno y deseable tapar muebles y demás elementos, para evitar cualquier accidente o negligencia.**

Utilizar ropa, calzado y mascarilla de **PROTECCIÓN**. Trabajar en espacios ventilados